

# LOCTITE®

Uutuus

## Loctite® 8040 Jääspray

Kiinnileikkautuneiden ja ruostuneiden  
osien irrottamiseen: **Pikajäädytys!**



# Loctite® 8040 Jääspray

- Irroittaa pikajäädetyksellä (-43 °C)
- Irroittaa kiinnileikkautuneet ja ruostuneet osat
- Voitelee ja suojaa korroosiolta

Loctite® 8040 **Freeze & Release** jäädyttää välittömästi kiinnileikkautuneet ja ruostuneet osat (pultit, ruuvit, mutteri) -43 °C asteeseen. Poikkeuksellinen shokkijääditys efekti aiheuttaa mikroskooppisen pieniä rakoja ruosteen pintaan, päästäen voitelevat aineosat vaikuttamaan suoraan ruosteeseen kapillaarisen vaikutuksen ansiosta. Kokoontulo voidaan helposti purkaa 1–2 minuutin vaikutusajan jälkeen.

- Shokkijääditys (-43 °C) asteeseen on nopea ja kätevä tapa irroittaa kiinnileikkautuneita ja ruostuneita osia. Se ärsyttää osien differentiaalisen lämpösopistumisen äkillisesti, melkein silmänräpäyksellinen jääditys. Ruosteen pinnassa avautuneet halkeamat sallivat voitelevien aineiden tunkeutumisen.
- Kapillaarisella vaikutuksella saavutetaan nopea ja tehokas voitelevien aineiden tunkeuma ruosteeseen.
- Irroitetut osat ovat voideltuja ja säilyttävät suojan ruostetta vastaan.

\* Kapillaarinen vaikutus on nesteiden kyky vapaasti kastella kohteen pinta ja tunkeutua nopeasti hiuksenhienoihin halkeamiin (jopa ylöspäin vasten painovoimaa).



## Sovellusesimerkkejä:

Kiinnileikkautunut ja ruostunut kokoonpano, jossa on kierre- ja sylinterimäisiä osia kaikkialla teollisuudessa sis. autot, trukit, maatalous- ja rakennuskoneet, yleinen teollisuus.

## Käyttöohje:

Poista lika ja irtonainen ruoste, ravista pulloa hyvin, suihkuta vaaditulle alueelle n. 5–10 sekuntia n. 10–15 cm etäisyydeltä. Osat voidaan irroittaa 1–2 minuutin vaikutusajan jälkeen. Toista käsittely tarvittaessa.



## Tilaustiedot

Loctite 8040 <b>Freeze &amp; Release</b>	
Sisältö	400 ml, aerosoli
Pakkauskoko	24 kpl pöytätelinelaatikossa
Tilausnumero	39160
IDH numero	639270

## Tekninen tieto

Kemikaalit	Mineraaliöljyjä, silikonivapaa
Tiiviyys 20 °C	0,60 g/cm <sup>3</sup>
Väri	Meripihka
Käyttölämpötila	-20 – +45 °C
Maksimi jääditys	-43 °C
Voiteluaineen viskositeetti	< 5 mPa.s



Tässä esitetyt tiedot ovat vain viitteellisiä. Saadaksesi tarkempaa tietoa tuotteesta, ota yhteyttä Henkel Loctite tekniseen neuvontaan.

## Henkel Norden Oy, Loctite division

Äyritie 12 A · 01510 Vantaa  
Puh. 0201 22 311 Fax. 0201 22 3541

[www.loctite.fi](http://www.loctite.fi)