

Muovinkorjaus

Käyttöohje

Teroson

Laadulla on nimi!



1
A) Puhdista muoviosa perusteellisesti saippuvedellä ja kuivaa se heti. B) Jos kappale on vääntynyt, oikaise se alkuperäiseen muotoonsa (jännityksettömäksi) kuumailmalla (enint. +70°C). **Varo ylikuumenemista!**



2
Puhdista vauriokohta sekä sisä- että ulkopuolelta Terosonin Puhdistusaine FL:llä (T875).



3
A) Ohenna vauriokohta ulkopuolelta kiilamaiseksi (1–2 cm). Käytä hiomapaperikarkeutta 60–80. B) Jos vauriona on railo, poraa pieni reikä railon pätekohtaan. Avaa railoa noin 1–2 mm ja hio reunat sen jälkeen.



4
Hio vauriokohta sekä sisä- että ulkopuolelta. Käytä hiomapaperikarkeutta 120. Imuroi hiomapöly pois.



5
Puhdista vauriokohta uudestaan sisä- ja ulkopuolelta Terosonin Puhdistusaine FL:llä (T875). Käytä nukkaamatonta kangasta. Anna kuivua n. 10 minuuttia.



6
Suihkuta Terokal-150:ä ohuesti sekä sisä- että ulkopinnalle. Anna kuivua n. 10–15 minuuttia.



7
Levitä Terokal-9225:ä. Käytä railoissa vahvikelevyjä. Vahvikkeena voidaan käyttää myös korjattavan kappaleen tyyppistä muovia.



8
Kiinnitä tarvittaessa vahvikekudosta vauriokohdan sisäpuolelle ja hio liima tasaiseksi.



9
Nopeuta liiman kovettumista infrapunalämmittimellä (n. +60°–70°C, n. 15 minuuttia). **Varo ylikuumenemista!**



10
Levitä Terokal-9225:ä vauriokohdan ulkopintaan ja tasoita liima.



11
Nopeuta uudelleen liiman kovettumista infrapunalämmittimellä (n. +60°–70°C, n. 15 minuuttia). **Varo ylikuumenemista!**



12
Jäähdytä kappale huoneenlämpöiseksi (voidaan käyttää vettä). Jos jäähdytykseen käytetään vettä, on kappale kuivattava ennen hiontaa. Poista sen jälkeen ylimääräinen liima hiomalla. Poista imuroimalla kaikki hiomapöly ja puhdista perusteellisesti Puhdistusaine FL:llä. Käytä nukkaamatonta kangasta. Anna kuivua n. 10 minuuttia.



13
Suihkuta uudestaan vauriokohtaan Terokal-150:ä. Anna kuivua 10–15 minuuttia.



14
Maalattut pinnat on lisäksi siltävä maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.



15
Pintakuviointi voidaan uusia Terotex Super 3000 (T126/musta, T127/vaalea) kovettaja- ja pintamaaliseksi. Suosittelemme viimeistelyä pintalakalla.

LOCTITE

Henkel Technologies

Henkel Norden Oy,

Äyritie-Örevägen 12 A · 01510 Vantaa-Vanda
puh. 0201 22 311 · www.loctite.fi